



مايور نانو مورتر

مونة ترميم جاهزة ناعمة متعددة الأغراض

مايور نانو مورتر هي مونة اسمنتية جراوتية تحتوي على جزيئات نانوية عالية الكفاءة جاهزة للإستخدام مقاومة للإنكماش والتشقق, عند خلطه تعطي سائل رمادي شبيه بلون الخرسانة

وصف المنتج

- ذاتية التسوية معالجة للتشققات
- لا تحتوي على الكلوريدات والجزيئات المعدنية, لا تتأكسد في الاجواء الرطبة و لا تسبب التآكل
- مقاومة عالية للضغط والانحاء والإجهاد
- عالية الإلتصاق بالخرسانة
- مقاومة لنفاذية الماء والزيوت
- يمكن ضخها, حقنها ولا تتأثر بالتغير في درجات الحرارة والرطوبة

المميزات

- معالجة التشققات والفراغات الخرسانية
- تثبيت المسامير والحديد في الخرسانة
- تثبيت الكمرات و ركائز الكباري
- أعمال الحقن لقواعد التوربينات و اجهزة الهواء المضغوط
- أعمال الحقن للأجهزة الصناعية المعرضة للصدمات و الإهتزازات
- اعمال الترميم والتدعيم

الاستخدامات

تحضير الاسطح:
يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزيئات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط الاسطح يجب ان ترطب بالماء وهذا مهم جدا في الاجواء شديدة الحرارة

طريقة الاستخدام

تحضير المنتج:
يخلط نانو مورتر بإضافة 3/2 من الماء في خلاط كهربائي لمدة 3 دقائق لتجنب التكتل ثم إضافة الماء المتبقي ومواصلة الخلط

بيانات المنتج

المظهر:
بدره جراوتية ذات اساس اسمنتي

التعبئة:
عبوة 5 كجم

فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

ظروف التخزين:
يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة



البيانات الفنية
نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد
مقاومة الضغط (نيوتن/ملم²)
عند 7 ايام = 19,5
عند 28 يوم = 40
قوة الانثناء (نيوتن / ملم²)
عند 3 ايام = 4,8
عند 7 ايام = 6,6
التشقق الخطي
عند 3 ايام = 0,01 %
عند 7 ايام = 0,01 %
يتبع للمواصفة ASTM C1107

- توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين