



# مايور ريب

مونة متعددة الإستخدامات لترميم ومعالجة المقاطع الخرسانية

وصف المنتج  
مونة ترميم وإصلاح جاهرة تستخدم لأعمال الإصلاح والترميم وترميم المقاطع الخرسانية

- المميزات
- قوة إلتصاق عالية
  - مركب واحد: فقط يحتاج لإضافة الماء
  - سهولة الخلط والتطبيق
  - عالية الإلتصاق بالاسطح
  - مقاومة للتصدعات و التشققات
  - مقاومة عالية للتجمد والذوبان
  - يمكن تطبيقها عن طريق اللياسة أو الرش أو الضخ

- الاستخدامات
- اعمال ترميم التشققات ومعالجة تلف الاسطح الخرسانية وأعمال معالجة التعشيش والتسويس بالخرسانة وترميم المقاطع الخرسانية
  - إصلاح عيوب الخرسانة
  - صيانة الأرضيات

طريقة الاستخدام

**تحضير السطح:**  
يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزيئات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط  
يجب ترطيب السطح قبل تطبيق مايور ريب  
**الخلط :**  
للإستخدام العادي يضاف ( 5 - 8 ) لتر من الماء لكل 25 كجم من مايور ريب يتم الخلط بالخلط الالي لتجنب مشاكل التكتل وعدم المزيج الجيد  
عمر المنتج بعد الخلط :  
20 - 30 دقيقة بعد الخلط حيث يعتمد على الظروف البيئية الخارجية .  
**ملاحظة :**  
يتم التأكد من عدم زيادة الماء بعد الخلط انما يتم اعادة خلطها بالخلط فقط عند الاستخدام

بيانات المنتج

**المظهر:**  
بدره رمادية  
**التعبئة:**  
عبوة 25 كجم  
**فترة الصلاحية:**  
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة  
**ظروف التخزين:**  
يخزن في مكان جاف بعيداً اشعة الشمس المباشرة التغطية: حسب الإستخدام



**البيانات الفنية** نسبة الكلور :لايحتوي علي الكلوريد  
مقاومة الضغط(نيوتن/مم<sup>2</sup>)  
عند 3 ايام = 17  
عند 7 ايام = 24  
عند 28 يوم = 34  
قوة (نيوتن/مم<sup>2</sup>)  
عند 3 ايام = 4,8  
عند 7 ايام = 6,5  
التشقق الخطي  
عند 3 ايام = 0,01 %  
عند 7 ايام = 0,01 %  
يتبع للمواصفة ASTM C1107

- توجيهات الأمن والسلامة**
- لبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
  - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
  - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
  - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
  - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

+249-912981928  
+249-918883330  
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ١٦  
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥  
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول

📞 مصنع مايور لكيمواويات البناء  
مايور كيم

☎ +249-9183478259