



# مايور ايبوكسي فلور

ايبوكسي للأرضيات

وصف المنتج  
ايبوكسي ارضيات دهان متوفر بعدة ألوان: (أبيض - رمادي - أسود  
أحمر - أزرق - أخضر)

- المميزات
- مقاوم للتفاعلات الكيميائية و البكتريا و الأملاح
  - يعطي سطح املس سهل التنظيف
  - يعطي شكل شديد الوضوح
  - مقاومه عالية للاشعة فوق بنفسجية
  - تغطية عالية
  - مقاوم للخدش و البري

- الاستخدامات
- الأرضيات الإيبوكسية
  - مثالي للتطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للحرارة
  - مصمم لوظائف الصيانة والإصلاح الأصغر.
  - يستخدم في التطبيق الداخلي
  - يستخدم لأرضيات المستشفيات و المصانع والورش والمدارس
  - الغرف و الصالات

طريقة الاستخدام

**تحضير السطح:**  
تأكد من أن الأرضية الخرسانية عمرها 28 يومًا وأن نسبة رطوبة السطح أقل من 5% قبل التطبيق.  
تنظيف السطح من جميع الأتربة والأوساخ ومركبات المعالجة من النوع القابل للتحلل والزيوت والشحوم وطلاء الأسمت والملوثات الأخرى التي يمكن ان تؤثر على الترابط  
تحضير المنتج :

- أخلط جميع المكونات السائلة للمركبين أ و ب
- أمزج بخلاط كهربائي
- تطبيق المنتج وتسويته بممسحه مطاطية أو دهان بالرولة
- إزالة الهواء داخل الإيبوكسي بواسطة أسطوانة عمودية
- أغلق الموقع لمدة 24 ساعة حتى يجف بشده

التعبئة:

30 كجم

التغطية :

1 كجم / متر 2

التنظيف :

نظف جميع المعدات باستخدام الشتر فوراً بعد الإستخدام  
يمكن إزالة المواد المتصلدة ميكانيكياً فقط



### النوع:

المركب أ : ريزن ملون  
المركب ب: مصلد

### بيانات المنتج

**فترة التشغيل :** 30 دقيقة  
زمن جفاف اللمس 8-10 ساعات  
زمن الجفاف العادي 48 ساعة وفقاً لظروف التهوية  
فترة التصلد الكامل: 15 يوم  
يتبع للمواصفة ASTM B117

**فترة الصلاحية:** 24 شهرا من تاريخ التصنيع عند تخزينها

### ظروف التخزين:

يجب حفظ المنتج في مكان جيد التهوية بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام

- ### توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية لليدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
  - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
  - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
  - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
  - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

+249-912981928  
+249-918883330  
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ٦٦  
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥  
العمارات - عمارة مابور الطابق الأول

📞 +249-9183478259  
📄 مصنع مابور لكيمائيات البناء  
مابور كيم